



БИРСС ФАСАД-КОЛОР

ТУ 20.30.11-017-05668056-2020

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Краска **БИРСС Фасад-Колор** используется в качестве декоративного покрытия по заранее подготовленным бетонной, кирпичной, оштукатуренной, прошпаклеванной поверхностям. Рекомендована для фасадных и внутренних работ при выполнении финишной декоративной окраске зданий, архитектурных сооружений и фасадов с повышенными требованиями по паропроницаемости (с применением теплоизоляционных систем **БИРСС Термопор** и **БИРСС Теплый Дом**).
Применяется для внутренних и наружных работ.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

Хранение и транспортировка осуществляются на поддонах в неповрежденной, плотно закрытой заводской таре в вертикальном положении, не более чем 2 яруса. Срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления продукции. Хранить в сухом помещении при температуре от +5 до +35 °С, оберегать от прямых солнечных лучей. Транспортировка осуществляется при температуре выше + 5 °С. При транспортировке продукцию на поддоне упаковывают термоусадочной пленкой с последующим креплением стрейч пленкой. Штабелирование поддонов запрещено.

БИРСС Фасад — Колор - водно-дисперсионная краска на основе акриловой дисперсии, модифицированная силиконом, готовая к применению, не содержит растворителей, пожаро-, взрывобезопасна, нетоксична, обладает:

- ✓ Паропроницаемостью 148 г/м² в сутки;
- ✓ Хорошей водостойкостью и укрывистостью;
- ✓ Смываемостью пленки 3,4 г/м²;
- ✓ Условной светостойкостью покрытия — 24ч;
- ✓ Адгезией не ниже 1 балла;
- ✓ Долговечностью не менее 10 лет.

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ГОСТ ISO 9001:2015).

Водно-дисперсионная краска для работ внутри и снаружи помещений



УПАКОВКА

- Ведро пластиковое 20 л (масса 20 кг)
- На поддоне 24 ведра.

РАСХОД

0,3 - 0,4 кг/м² - для двухслойного покрытия (в зависимости от основания)

- ⇒ *Производитель гарантирует соответствие материала техническим условиям.*
- ⇒ *Производитель не несет ответственность за применение материала с нарушением условий данной инструкции, а также при хранении и/или транспортировке с нарушением указанных условий.*
- ⇒ *Необходимую профессиональную подготовку исполнителя данная инструкция не заменяет и носит рекомендательный характер.*

С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу. 13.01.2021



Производитель: АО «Опытный завод сухих смесей»
Россия, 117403, Москва, Мелитопольская ул., вл. 11, кор. 2
Тел.: +7 495 385 61 01, +7 495 385 71 01
Факс: +7 495 385 20 78
info@birss.ru www.birss.ru



БИРСС ФАСАД-КОЛОР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА

Основа	Акриловая дисперсия
Внешний вид покрытия	Матовый, белый, колеруется под заказ
Плотность (не нормируется), г/см ³	1,45 - 1,55
Массовая доля нелетучих веществ, %	57±2
Время высыхания до степени 3, час, не более	1
Вязкость по кружке ВМС, с, не менее	7
Укрывистость высушенной пленки, гр/м ² , не более	130
Морозостойкость при t=- 40±2 °С, циклы, не менее	5
Температура применения, °С	+5...+35
Температура эксплуатации, °С	-40...+60

*Данные характеристики и описание приведены к условиям: t=20±2°С и относительной влажности 60%.
Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов - 1 класс (Аэфф <370Бк/кг).
Продукция сертифицирована. Соответствует требованиям экологической безопасности и гигиенических норм, действующих на территории Российской Федерации.*

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Поверхность перед проведением лакокрасочных работ должна быть сухой, чистой, прочной, без разделительных слоев и загрязнений таких как пыль, мел, грязь, масляные и органические пятна, отслаивающиеся элементы, соответствовать СП 71.13330.2017 и предварительно обработана водно-дисперсионными грунтовками **БИРСС** (варианты грунтовочного покрытия зависят от особенностей основания и технологии отделки).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Береечь от детей! Во время проведения работ использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки, респиратор). Избегать попадания внутрь. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу. Свежие остатки материала, попавшие на одежду, удалить водой, засохшие — растворителем. Не сливать остатки в водостоки или канализацию, рекомендуется обращаться в специализированные пункты утилизации. Пустую тару нельзя утилизировать как бытовой мусор - только в специализированные контейнеры.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением краску **БИРСС Фасад-Колор** тщательно перемешивают в заводской таре. Наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или пневматическим распылителем. Допускается разведение водой не более чем на 5%. Избегать оседания пыли на свежескрашенную поверхность. Нанесение последующего слоя краски возможно после полного высыхания и формирования пленки (при повышенной влажности и пониженной температуре время высыхания увеличивается).

Внимание! Не допускается применение материала на фасадах в сухую и жаркую погоду при прямом воздействии солнечных лучей, во время дождя или по сырому фасаду после дождя, зимой по наледи, при сильном ветре

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

После окончания работ инструмент промыть водой, при высыхании остатков материала - механическая очистка.



Производитель: АО «Опытный завод сухих смесей»
Россия, 117403, Москва, Мелитопольская ул., вл. 11, кор. 2
Тел.: +7 495 385 61 01, +7 495 385 71 01
Факс: +7 495 385 20 78
info@birss.ru www.birss.ru

