



Производитель: АО «Опытный Завод Сухих Смесей»
Россия, 117403, Москва, Мелитопольская ул., вл. 11, кор. 2

Тел.: +7 495 385 61 01

+7 495 385 71 01

Факс: +7 495 385 20 78

info@birss.ru

www.birss.ru

«БИРСС Полилак 2W» ТУ 2253-019-05668056-04 с изм.№1, №2

ОПИСАНИЕ:

«БИРСС Полилак 2W» - полиуретановая композиция для устройства покрытий на основе двухкомпонентного водоземлюлируемого непигментированного состава, не содержит растворителей. В отвердевшем состоянии покрытие обладает:

- глубоко матовой психологически незаметной поверхностью
- гибкостью и нескользкой поверхностью
- хорошей износостойкой, прочностью к истиранию
- стойкостью к УФ-излучению
- устойчивостью к воздействию воды, нейтральных растворов солей, ГСМ (средней интенсивности)

Полиуретановая композиция «БИРСС Полилак 2W» удовлетворяет повышенным требованиям экологической безопасности при проведении работ и эксплуатации покрытия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

«БИРСС Полилак 2W» используется как финишный поверхностный слой в системах полиуретановых покрытий «БИРСС Изипол», «БИРСС Риберпол», «БИРСС Спортпол», эпоксидных покрытий пола «БИРСС Мультипол», «БИРСС Мультипол D эконом», «БИРСС Аквапол», эпоксидных систем «БИРСС Терраццо», «БИРСС Кварц Декор», «БИРСС Чипс Декор», а также для бетонных полов и цементно-песчаных стяжек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Наименование показателей | Норма |
|---------------------------------|---|
| Основа | полиуретановая водоземлюлируемая композиция |
| Внешний вид покрытия | матовый |
| Удельный вес | 1,1-1,2 г/см ³ |
| Вязкость по ВЗ-246 (Ø 4мм) | 50-80 с |
| Массовая доля нелетучих веществ | не менее 50% |
| Жизнеспособность | не менее 7 часов |
| Высыхание до степени 3 | 150 минут |
| Дальнейшие работы | через 12 часов |
| Пешеходные нагрузки | через 24 часа |
| Полное отверждение | через 7 дней |
| Температура применения | не ниже + 15°С |
| Твердость по Шору (А/Д) | не нормируется |
| Прочность сцепления с бетоном | не менее 1,5 МПа |
| Температура эксплуатации | от - 20°С до + 60°С |
| Химстойкость | нейтральные растворы солей; щелочи: 5% |

*Данные характеристики и описание приведены к условиям: t=20±2°С и относительной влажности 60%
Изготовлено из экологически чистого сырья.*

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ:

Основание на цементном вяжущем должно быть без повреждений, обладающим проектной несущей способностью, сухим, очищенным от грязи, пыли, следов цементного молока, масляных пятен, непрочных частиц. При необходимости следует очистить поверхность водой под давлением, пескоструйной обработкой, фрезерованием и т.п. После очистки поверхность обеспылить.

- возраст бетонного основания (стяжки) – не менее 28 суток
- прочность основания на сжатие – не менее 20 МПа
- прочность бетона на сцепление – не менее 1,5 Н/мм²
- остаточная поверхностная влажность – не более 6 %
- оптимальная температура основания - +15°С++30°С (на 3°С больше измеренной «точки росы»)
- относительная влажность воздуха – не более 80 %

- если существует опасность капиллярного подъема грунтовых вод к основанию (увлажнение) необходимо выполнить гидроизоляцию или пароизоляцию.

Внимание! Вышеперечисленные условия должны соблюдаться при производстве работ и до полного отверждения композиции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Вскрыть ведро с Компонентом А «БИРСС Полилак 2W» перемешать его в заводской таре при помощи высокооборотистой (1500 об/мин) электродрели с насадкой. Вскрыть ведро с компонентом В «БИРСС Полилак 2W» вылить его полностью в емкость с Компонентом А и тщательно перемешать в течение 5 минут электродрелью (необходимо строго соблюдать пропорции, указанные в Паспорте). Нельзя использовать композицию прямо из емкости, в которой она поставляется, - в этом случае предварительно перемешанную композицию необходимо перелить в другую чистую емкость и повторно перемешать до полной однородности в течение 2-3 минут и сразу распределить на поверхности. Необходимо следить, чтобы перед смешиванием компоненты состава имели температуру не менее + 15°C.

Полиуретановая композиция «БИРСС Полилак 2W» наносится валиком, равномерно, не допуская пробелов. Для достижения идеального внешнего вида поверхности рекомендуется задействовать при нанесении от двух и более человек и наносить материал крест-накрест: один или несколько человек наносят лак в одном направлении, а один человек прокатывает поперёк, под углом 90° относительно нанесенной полосы, и равномерно распределяет материал полоса за полосой. Распределительный валик предварительно пропитать материалом. Важно всегда работать методом «свежее по свежему», равномерно распределять материал, избегать образования луж.

Если материал используется в качестве пропитки по затвердевшему цементосодержащему полу, то в зависимости от степени проникновения материала в основание процесс пропитки повторяют дважды до полного насыщения. В заключении с помощью валика из мохера убирают избыток.

Очистка инструмента производится теплой водой. Затвердевший состав можно снять только механически. Во избежание раздражения кожи работы рекомендуется проводить в перчатках, защитных очках и респираторах.

РАСХОД МАТЕРИАЛА:

0,18-0,2 кг/м² при однослойном нанесении

При повышенных требованиях к внешнему виду покрытия и стойкости к механическому износу рекомендуется наносить не менее двух слоев лака.

Более подробные рекомендации по работе с материалом можно получить, обратившись на завод-производитель. Внимание. При приемке материала обращать внимание на маркировку комплектов.

УПАКОВКА (А+В): металлические ведра, комплект 10 и 20 кг.

ХРАНЕНИЕ:

не более 6 месяцев в плотно закрытой оригинальной упаковке, оберегать от воздействия прямых солнечных лучей и воздействия высоких температур и замораживания.

-
- ✓ Изготовитель гарантирует соответствие продукта техническим условиям.
 - ✓ Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящей инструкцией.